



ARMATURE

VOILE NON TISSÉ DE FIBRES POLYESTER SERVANT D'ARMATURE
ET DE VOILE D'INDEPENDANCE
POUR SYSTÈME D'ÉTANCHEITE LIQUIDE



LES AVANTAGES

- Fibres 100% polyester et poids spécifique de 50 g/m².
- Renfort du système d'étanchéité.



LES UTILISATIONS

- ❖ **ARMATURE** s'applique entre 2 couches d'**ETANCH FLEX** dans les domaines suivants :
 - ❖ Pontage des joints,
 - ❖ Traitement des microfissures et du faïençage,
 - ❖ Réparation des tuiles, solins et gouttières,
 - ❖ Etanchéité des toitures.



MODE D'EMPLOI

1 Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoluées et adhérentes.

2 Mise en oeuvre

ARMATURE s'emploie pour le renfort de l'étanchéité des remontées et des acrotères et, dans les cas où les joints et fissures ont une largeur supérieure à 2 mm.

3 Applications

- Ouvrir les fissures en V.
- Nettoyer, dégraisser, sécher et dépoluer.
- Reboucher avec du mastic acrylique sur support sec.
- Appliquer 1 couche d'**ETANCH FLEX**.
- Pontage avec **ARMATURE** marouflée dans l'**ETANCH FLEX**.
- Pour les reprises de la bande : recouvrir (faire chevaucher) sur 10 cm.
- Appliquer ensuite une 2^{ème} couche d'**ETANCH FLEX**.

ARMATURE peut être utilisée sur la totalité de la surface à traiter.

4 Consommation

Variable selon la surface, environ 1,1 m² par m².



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques techniques

Composition : Toile non tissée de fibres de polyester à 100%.

Aspect : rouleau Couleur : blanc

Largeur : 1 m Longueur : 25 m

Épaisseur : 0,6 mm

Allongement à la rupture :

En longueur : 45 à 50% En largeur : 90 à 100%

Résistance à la traction

En longueur : 8 à 9 DaN, 20 cm

En largeur : 4 à 5 DaN

➤ Précautions particulières et sécurité

Aucune précaution particulière.

➤ Transport et stockage

Transport : Non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : 3 ans en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.



Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 04 08 2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

