

X-MONOFIB 35

Fibres de polypropylène

En longueurs de 12 mm et 6 mm spécialement traitées pour le renforcement des bétons, mortiers et enduits



LES AVANTAGES

- Améliore fortement les résistances mécaniques des Bétons, Mortiers, enduits ciments et plâtres
- Élimine les micro-fissures, améliore l'imperméabilisation
- Améliore la résistance aux agents atmosphériques et aux cycles gel-dégel
- Manipulation facile
- Réduit les temps de décoffrage

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Prolonge fortement la vie du béton et des enduits



*Émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



LES UTILISATIONS

- Présente un grand nombre d'avantages techniques qui vont prolonger la vie, réduire les coûts d'entretien et augmenter considérablement les résistances mécaniques des bétons, mortiers, enduits de tous les travaux à base de ciment et de plâtre.

Ainsi, X-MONOFIB :

- Facile à manipuler et améliore les caractéristiques des mélanges,
- Répartit de façon homogène les tensions dues aux retraits plastiques et hydrauliques en réduisant les fissures,
- Améliore la résistance aux agents atmosphériques et aux cycles gel-dégel,
- Élimine les micro-fissures en améliorant l'imperméabilité des mélanges à base de ciment,
- Permet l'élimination des armatures métalliques non structurelles,
- Réduit le temps de décoffrage,
- Améliore la qualité des mélanges en interdisant la ségrégation des composants.

DOMAINES D'APPLICATION

- Mortiers • Enduits • Bétons projetés en couches minces • Bétons à forte déclivité • Bétons extrudés
- Dalles de revêtement, Chapes • Chaussées • Pavages industriels et immobiliers • Aéroports
- Dallages industriels et immobiliers • Ouvrages en béton armé et non armé • Pistes • Silos
- Ouvrages préfabriqués (tuyau, regard, bordure, etc.) • Maisons préfabriquées • Autoroutes
- Restaurations et réhabilitations d'immeubles



MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

2 - Mise en œuvre

Disperser les fibres en 30 secondes (malaxeur en rotation) après un malaxage initial de la gâchée d'une minute trente avec tous les composants, suivi d'un malaxage complémentaire de trente secondes.

3 - Application

Pour les bétons et mortiers à haut dosage de ciment, par exemple bétons projetés et bétons spéciaux, il est préférable d'augmenter la quantité de fibres (1,5 kg par m3), à évaluer en fonction de chaque application. Des quantités supérieures peuvent être utilisées pour obtenir une véritable armature (par exemple pour plaques très minces ou pour produits allégés).

4 - Consommation

900 grammes pour 1m³ de mortier à dosage moyen de ciment ou 1m³ de béton, granulométrie < 10 mm.
600 grammes pour 1m³ de béton, granulométrie > 10 mm.

1 dose (140 grammes) pour un sac de 50 kg de ciment.

1 dose (100 grammes) pour un sac de 35 kg de ciment.

1 dose (70 grammes) pour un sac de 25 kg de ciment.

5 - Finition

Les dalles et les chapes contenant X-MONOFIB peuvent être revêtues à l'identique d'un mortier traditionnel ou peuvent rester nues ou recevoir une peinture de sols, un carrelage, ou tout revêtement traditionnel flottant ou collé sur la chape...

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 20/11/2023



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z



X-MONOFIB 35



Fibres de polypropylène

En longueurs de 12 mm et 6 mm spécialement traitées pour le renforcement des bétons, mortiers et enduits



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Fibres courtes en polypropylène traitées de façon particulière pour un meilleur mélange dans les bétons et mortiers
Aspect :	Monofilamentaire Ronde
Epaisseur :	30 micromètres soit 6,6 dtex
Longueur :	12 mm et 6 mm
Couleur :	Blanc
Poids spécifique :	0.91 g/cm3
Point de fusion :	150°C
Point d'auto-inflammation :	590°C
Quantité de fibre pour 1 Kg :	125 millions
Surface spécifique :	141 m ² pour 1 kg de fibre
Longueur :	1500 Km pour 1 kg de fibre
Temps d'immersion (mouillage) :	Inférieur à 90 secondes
Reprise à l'eau :	Nulle
Vieillissement :	Imputrescible et inoxydable
Adhérence :	Très bonne avec les liants hydrauliques grâce à un pénétrant contenu dans X-MONOFIB
Module d'élasticité :	7000 à 9000 Mpa
Conductibilité thermique :	3.3 x 10-4 cal/sec.cm.C
Résistivité volumétrique :	4,9 x 1014 ohm/cm
Résistance à la traction :	400 à 500 MPa
Résistance générale:	Résiste aux agents chimiques, atmosphériques et aux composants chimiques des liants hydrauliques

➤ PROCES VERBAUX – REFERENCES

Rapport technique (ENCO 1994) : les fibres X-MONOFIB dans les bétons pour plancher.
CEBTP : Efforts et déformations sur un béton renforcé X-MONOFIB.

➤ PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Eviter les contacts avec les agents oxydants forts.

➤ TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Trois ans en emballage d'origine fermé à l'abri des oxydants forts.

➤ TEINTE

Blanc.



Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 20/11/2023



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z