



GUM GEL FIX

ELASTOMERE TRANSPARENT ELASTIQUE IMPERMEABLE



LES AVANTAGES

- Élastomère transparent.



LES UTILISATIONS

- ❖ Pour la protection des surfaces en maçonnerie auxquelles ce produit adhère, et qu'il fixe et imperméabilise.
- ❖ Application comme composant basique du processus (armé avec de l'armature).
- ❖ Scelle et assure l'adhérence de revêtement céramiques et plaqués (type grésite...).



MODE D'EMPLOI

- ✓ **Consommation** : 0,750 kg/m² - couche **Rendement** : 1-2m²/kilo - couche
- ✓ **Méthodes d'applications** : Gros pinceau, truelle, taloche ou spatule.
- ✓ **Conditions d'application** :
 - ✓ **Supports** : Secs, propres, dépourvus de poussière et de graisse.
 - ✓ **Environnementales** : Ne pas appliquer lorsqu'il menace de pleuvoir au cours des 3 heures suivant sont application.

✓ SUPPORTS : CONDITIONS & TRAITEMENT

Type de surface

Sur tout matériaux de construction.

✓ COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES COUCHES

Couches précédentes :

Éliminer les vieilles peintures non fixes.

Matifier les peintures dures présentant des défauts, jusqu'à obtenir une totale uniformité.

✓ PRÉPARATION DES SURFACES

Matériaux de construction très durs ou très poreux :

Application directe du produit.

Matériaux présentant des défauts ou pulvérulents mal adhérents :

Assainir jusqu'à ce que le support soit bien sec, dépourvus de poussières et de graisse. Ensuite sceller avec du **FIXOART**.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 10/11/2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr





GUM GEL FIX

ELASTOMERE TRANSPARENT ELASTIQUE IMPERMEABLE



INFORMATIONS TECHNIQUES

PEINTURE SECHE		PEINTURE LIQUIDE	
Couleur	Incolore transparent	Poids spécifique	1,02 +/- 0,05
Aspect	Satiné	Solides dans volume	48 +/- 1kg/l
Brillance	Hautement satinée	Solides en poids	47 +/- 1kg/l
PROPRIÉTÉ PHYSIQUE		Viscosité à 20°C	Gel mou
Flexibilité	100% allongement à la rupture	Contenu Volatil Organique (COV)	2 g/l
Adhérence	100% Cross Cut	Point d'inflammation	> 100°C
Abrasion	Non déterminée	Non inflammable	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Plus de 150 g		

➤ TEMPS DE SÉCHAGE

Il dépend considérablement de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de couche.

Température environnementale : 20°C

Humidité relative : 60% - 90%

Épaisseur couche sèche : 0,750 kg/m² (0,5 mm)

Séchage total **Intervalle à respecter avant de repeindre**

60% H.R 2 Heures 4 Heures

90% H.R 4 Heures 6 Heures

Important : lorsque l'humidité relative est élevée, ou bien qu'il existe une condensation sur le support, le produit peut tarder à sécher (plus de 24 heures).

➤ CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

Conditionnement : Pot de 15L.

Stockage : Récipient d'origine bien fermé à des températures comprises entre + 5 °C et + 40 °C.

Date de péremption : 1 an à compter de la date d'expédition, dans le récipient original non ouvert.

➤ SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations sécurité

Le 10/11/2016

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr





GUM GEL FIX

ELASTOMERE TRANSPARENT ELASTIQUE IMPERMEABLE



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 10/11/2016

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

