



BI-ASFALT



SOLUTION BITUMEUSE FLUIDE A FROID POUR TRAITEMENT DE FISSURES



LES AVANTAGES

- Utilisable sur enrobés, bétons et métaux ferreux.
- S'applique avec des gants sans personnel spécialisé, ni outillage particulier.
- Facile à mettre en œuvre.
- Longue conservation à l'abri.
- Le colmatage des fissures limite la pousse d'herbe, réduisant ainsi l'utilisation des produits phytos.



LES UTILISATIONS

- ❖ Bitume Fluide bi-composant pour colmatage de fissures sur revêtements bitumeux ou béton.
- ❖ Bi-composant bitume et durcisseur. Le mélange déclenche une réaction chimique inoffensive avec élévation de Température (< 90°C).

❖ APPLICATIONS

- ❖ Colmater des fissures superficielles sur enrobés pour prévenir d'infiltrations d'eau.
- ❖ Raccorder et colmater joints et/ou fissures pour prévenir la désagrégation des enrobés.
- ❖ Appliquer sur Enrobés, bétons et métaux ferreux.



MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

- 1- Nettoyer les zones à traiter
- 2- Bien agiter le bidon pour homogénéiser. Ajouter ensuite le durcisseur et mélanger.
Verser le produit mélangé à température extérieure comprise entre 10 et 35°C.
Le temps d'utilisation est de 20 mn à 20°C et de 15mn à 30°C
- 3- Laisser sécher 12 à 24 heures.
- 4- La prise complète a lieu dans les 72 heures suivant l'application.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques techniques - Composition

2 composants : Bitume et durcisseur. A mélanger.
Température d'application idéale : 20°C
Apparence : Visqueux
Densité : Proche de 1,0
Couleur : Noir brunâtre

➤ CONDITIONNEMENT - CONSOMMATION

Bidon métallique de 5 kg + durcisseur en pot de 650g
Consommation : variable - fonction de la taille des fissures

➤ STOCKAGE - CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de températures.

Conservation non mélangé : 1 an dans son emballage d'origine
Elimination de l'emballage dans un centre de tri agréé



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 03 12/2017

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

