



ETANCH'SPEED

Système d'étanchéité toiture



LES AVANTAGES

A l'épreuve des tempêtes, **ETANCH'SPEED** est la solution finale parfaite grâce à plusieurs propriétés particulières :

- Prêt à l'emploi, il peut donc être mis en œuvre rapidement et sûrement,
- Léger, donc facile à transporter,
- Souple en permanence, il absorbe ainsi parfaitement les mouvements du toit,
- Directement hydrofuge, étanche à l'eau et au vent,
- Résultat immédiat, sans ciment, ni brides, ni vis,
- Très économique de par sa vitesse et facilité de mise en œuvre,
- Peut-être peint,
- Produit écologique.







LES UTILISATIONS

❖ Système ultime d'étanchéité et de fixation pour toiture, utilisable à la fois en neuf, en rénovation et en réparation.

❖ APPLICATIONS

- Fixation de tuiles, d'ardoises et de faîtières à l'épreuve des tempêtes,
- Rénovation de tuiles et de faîtières,
- Réparation de raccords en plomb,
- Étanchéité des raccords de lucarnes et de tôles ondulées contre le vent et l'eau, ...
- Étanchéité de solins.



MODE D'EMPLOI

❖ Préparation :

Le support sera propre, sec et dépeussé. En cas de rénovation, éliminer complètement toute trace d'ancien mortier.

Enlever les barres **ETANCH'SPEED** de leur emballage plastique. Utilisez un carton pour le transport des barres sur le toit.

Poser les barres **ETANCH'SPEED** au niveau de la rangée supérieure de tuiles.

❖ Mise en œuvre :

A l'aide des gants fournis, appliquer les barres **ETANCH'SPEED** au niveau de la rangée supérieur de tuile et, si nécessaire, sur la tuile faîtière existante.

Poser les tuiles faîtières à mains nues sur les barres en pressant fortement.

Éliminer l'excès de **ETANCH'SPEED** et aplanir à l'aide d'une spatule jusqu'à l'obtention d'une finition lisse.



❖ Séchage :

Par conditionnement normal, l'apparition d'un film protecteur apparaît au bout de quelques heures. A des températures inférieures à 5°C, ce film ne se formera qu'après 8 à 10 jours.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Le 25 06 2018

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr





ETANCH'SPEED

Système d'étanchéité toiture



ELCEVER



MODE D'EMPLOI (suite...)

Matériel d'application	Aucun
Consommation	60 cm à 1 m linéaire de fait par barres, selon le type de tuile
Température de service et d'application	De -20°C à +80°C
Nettoyage du matériel	Chiffon sec et LINGETTES MICROFIBRES



INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	Pate colorée
Dimension (mm)	100 x 500 x 35
Formation de pellicule (23°C, 50 % HR)	4 heures
Résistance à la traction (ISO 8339)	20 000 N/m ²
Résistance au vent	Test validé à 178 km/h
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).



GRIS



NOIR



BRUN CLAIR



BRUN FONCE



ROUGE

Ce nuancier est indicatif.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et les teintes réelles.

Sécurité d'emploi

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit.
 Entreposer dans un local correctement ventilé à une température maximum de 25°C.
 Conserver hors de portée des enfants.
 Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Le 25 06 2018

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

