

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

P.R ST COLOR

PEINTURE MARQUAGE URBAIN ET ROUTIER





LES AVANTAGES

- Non nocive, sans toluène et sans plomb.
- Excellente durabilité.
- · Séchage rapide.
- Souplesse et confort d'utilisation.







Séchage

Application rouleau

Applicatio pistolet



LES UTILISATIONS

- Peinture solvantée colorée, qui résiste à l'abrasion, au rayonnement ultra violet et possède une très bonne tenue vis-à-vis des huiles minérales, graisses et goudrons.
- Destinée à la réalisation de marquage routier de haute performance.



MODE D'EMPLOI

- Préparation du support : propre, sec et exempt de matière non adhérente.
- Sur revêtement hydrocarboné: sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.
- Sur revêtement béton: Faire un grenaillage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche, au rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenaillage ou un ponçage diamant et appliquer une couche de peinture.
- Conditions d'application :
- ✓ Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
 - ✓ Intacte au point de vue mécanique
 - ✓ Exempt d'huile
 - À une température >5°C
 - √ À une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d'averse.
 </p>
- Application:
 - Elle s'applique à l'aide d'une machine Airless (Filtre 60 mesh) ou au rouleau. Sur d'anciens marquages en thermoplastiques, utiliser un primaire d'accrochage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Liant
Classification NFT 36-005
Densité XP-P-98 633
Teneur en cendres NFT 30-012
Extrait sec Asquer LCPC PMA-ME5
Dosage
Temps de séchage à 20°C

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i

Valeur limite Valeur du produit

Nettoyage des outils

Acrylique pur Famille I classe 7b1 1,60 Kg/l 45% 77% 500 à 700 g.m⁻² 8 minutes **Diluant PR ST.**

500 g/l 420 g/l

> HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la règlementation en vigueur. Produit facilement inflammable. Consulter notre fiche de données de sécurité.

> STOCKAGE

Cette peinture routière se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel et de l'humidité.

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

