



# TIXOART W

Peinture thixotrope mono couche à l'eau  
Préparation des surfaces humide en milieu alimentaires



## LES AVANTAGES

- Grande résistance face aux alcalis.
- Très haut pouvoir de couverture.
- Résiste à l'humidité.
- Bonne adhérence.
- Ne jaunit pas.
- Sans éclaboussures.
- Facilement lavable.
- Mate.
- Idéale pour application au pinceau.



## LES UTILISATIONS

- ❖ Isolation de taches de fumée, de graisse, de moisissures, de jus de fruits, de feutres, de boissons, de nicotine, d'humidité résiduelle,...
- ❖ Applicable sur d'anciennes peintures plastiques et synthétiques vieilles et jaunies.
- ❖ Grâce à sa faible odeur, elle peut être utilisée dans les cuisines, bars, restaurants, industries alimentaires en exploitation, etc...
- ❖ Sur des surfaces très contaminées, elle est utilisée comme enduit pour peinture ou vernis de préférence à l'eau.
- ❖ Peut être utilisée comme finition.
- ❖ Évite le ressuage si appliquée sur des surfaces goudronneuses ou bitumineuses.



## MODE D'EMPLOI

### Temps de séchage

#### ✓ Conditions

Température environnementale	: 20°C
Humidité relative	: 70%
Épaisseur couche sèche	: 50 microns

#### ✓ Préparation des surfaces

#### ✓ Séchage au toucher

1-2 heures

#### ✓ Intervalle à respecter avant de repeindre

Deux couches peuvent être appliquées.

Repeinte avec **ARTILUX** après 24 h.

Repeinte avec **ARTICRYL**, **SILART** après 12 h.

Repeinte avec **ARTIDUR A 2C** après 48 h.

#### ✓ Informations techniques d'application

**Dilution** : Eau

**Solvant de nettoyage** : Laver les ustensiles à l'eau.

**Rendement** : Comme enduit : 8 - 10 m<sup>2</sup>/couche.

: Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support, de la méthode d'application et du niveau de dilution.

**Méthodes d'application**

: Pinceau, rouleau, pistolet ou Airless.

**Emballage**

: Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

**Température d'application**

: L'air ambiant et le support devraient être à une température comprise entre 10 et 35°C.

**Supports**

: Le support doit être propre et sans poussière, le plus sec et propre possible, même s'il adhère à des surfaces humides ou grasses.

**Finition ultérieure**

: Permet tout type de finitions, ou peut être laissé en finition mate.

Pour peindre d'autres matériaux, ou dans d'autres cas de figure non décrits dans cette fiche technique, n'hésitez pas à consulter notre service technique.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations  
sécurité

Le 08 06 2018

NOTA :  
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.  
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.fr](http://www.languedoc-chimie.fr)





# TIXOART W

Peinture thixotrope mono couche à l'eau



## INFORMATIONS TECHNIQUES



### > Information technique peinture sèche

<b>Couleur</b>	: Blanc
<b>Aspect</b>	: Mat soyeux
<b>Résistance</b>	: Anti-tâches, anti-moisissures et anti-humidité. Antioxydant doux pour éléments intérieur en fer.
<b>Lavabilité</b>	: Excellente

### > Information technique peinture liquide

Nombre de composants	: 1
Poids spécifique	: 1,4 kg/l + 0,05
Type de diluant	: Eau
Solides en poids	: 71% du poids
Contenu organique volatile (VOC)	: 35 g/l Norme 2010, 40 g/l
Point d'inflammation	: Non-inflammable
Viscosité à 20°C	: Brookfield sp.6 à 100 rpm : 30 poises ± 5

### > Stockage & conditionnement

Forme d'approvisionnement	: Emballages plastiques.
Stockage	: Emballages d'origine bien fermés et gardés à une température comprise entre 5 et 40°C.
Date limite d'utilisation	: 1 an à partir de la date d'envoi.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations  
sécurité

Le 08 06 2018

NOTA :  
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.  
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



Produit à usage professionnel



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.fr](http://www.languedoc-chimie.fr)

