



TIXOART

Pâte thixotrope à base de résines acryliques à base solvanté



LES AVANTAGES

ARTIC
expertos en pinturas

- Bonne brossabilité.
- Ne goutte pas.
- Séchage rapide.
- Très haut pouvoir couvrant.
- Adhérence maximale.
- Inodore 24 heures après son application.
- Haute résistance aux alcalis.
- Entièrement lavable.
- Très faible odeur pendant l'application.



Sans odeur



LES UTILISATIONS

- ❖ Peinture opacifiante des surfaces souillées par des traces de graisse.
- ❖ Humidité, oxyde, fumée de tabac etc...
- ❖ Pour les surfaces peintes en béton, plâtre etc.. Ainsi que les surfaces en bois.
- ❖ En raison de son excellent pouvoir couvrant dans la plupart des cas, une seule couche est suffisante.



MODE D'EMPLOI

Temps de séchage

✓ **Séchage au toucher**

2 heures

✓ Conditions

Température environnementale : 20°C

Humidité relative : 70%

Préparation des surfaces

✓ **Intervalle à respecter avant de repeindre**

Deux couches peuvent être appliquées.

Repeinte avec **ARTILUX** après 24 h.

Repeinte avec **ARTICRYL**, **SILART** après 12 h.

Repeinte avec **ARTIDUR A 2C** après 48 h.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Stockage & conditionnement

Récipients métalliques lithographiés 4L. Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5°C et + 40°C. Éviter les températures extrêmes et les rayons du soleil direct. 1 an à compter de la date d'expédition.

➤ Information technique peinture sèche

Couleur : Blanc

Finition : Mate

Propriétés physiques

Résistance : Aux taches et aux moisissures antioxydant doux pour fers intérieurs.

Lavabilité : Excellente

➤ Information technique peinture liquide

Rapport du mélange : Mono composant.

Poids spécifique : 1,5 + 0,05g/cm³

Extrait sec : 71%

Point d'inflammation : > 25 °C

Contenu organique volatile COV : 330 g/l Réglementation 2010 350g/l

Viscosité à 20°C : 60 + 5 Poises (Brookfield, sp6,100rpm)

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Le 03 08 2016

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

